

## Kolibri glazure za nanošenje četkicom



### *Normal Kolibri glazure za nanošenje četkicom*

Drago nam je, da ste odabrali Interkeram Kft-ovu tečnu boju Kolibri. Ova keramička boja je proizvod na vodenoj bazi, bez štetnih materija. Zahvaljujući posebnom sastavu, spremna je za neposrednu upotrebu; i može se odmah koristiti za glaziranje keramike, nadglazurno i podglazurno bojenje. Nakon sušenja boje, keramički predmet treba žariti na temperaturi 980-1050°C. Različite boje međusobno su mešljive, ali svakako je preporučeno probno žarenje. Nanošenje možemo vršiti četkicom, suđeromili valjkom (u funkciji zadatka); kao i nakon potrebnog razblaživanja, raspršivanjem.

(TDS: Lista tehničkih podataka – Technical Data Sheet | SDS: Lista sigurnosnih podataka– Safety Data Sheet)

Lista sigurnosnih podataka podataka daje smernice i upozorenja za rizike na radnom mestu i kod upotrebe. Osobine žarenog proizvoda se promene, to glazura o tome ne sadrži informacije u listi sigurnosnih podataka.

Naziv - boja	Tip	Oblast žarenja (°C)	Pakovanje
Vatrogasno crvena	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Tirkizna	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Biskupska lila	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Kestenjasto braon	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Trava zelena	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Bela	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Noć plava	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Sunce žuta	Normal	980 – 1050	250g, 750g

Ebanovina crna	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Narandžato žuta	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Transparentna	Normal	980 – 1050	250g, 750g
Bordo	Normal	980 – 1050	250g, 750g

### *Juvelirski Kolibri za nanošenje četkicom*

Juvelirski Kolibri je grupa Kolibri glazura, koje se žare na temperaturama 980-1050°C; i ona obuhvata lister glazure za glaziranje i slikanje, kao i glazure sa metalnim efektom. Iako se njihova upotreba u svemu poklapa sa Normal Kolibri glazurama za nanošenje četkicom; ipak treba da skrenemo pažnju na to, da zbog sadržaja cink-oksida i kvarca one su u obavezi za naznačavanje. Prilikom primene treba postupati sa većom pažnjom, to Vas molimo da tokom upotrebe uvažite napisano u Sigurnosnom listu.

(TDS: Tehnički list | SDS: Sigurnosni list)  
 Sigurnosni list daje usmerenje i upozorenje o rizicima koji mogu nastupiti na radnom mestu i u toku primene glazure. Osobine žarenog materijala se promene, tako o tome Sigurnosni list glazure ne sadrži informacije.

Naziv - boja	Tip	Oblast žarenja (°C)	Pakovanje
Sedefni lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Zeleni lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Plavi lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Srebrni lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Menta zeleni lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Ružičasti lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Grimizni lister	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g
Bronza	juvelirski kolibri	980 – 1050	250g

### *Kolibri Plus visokotemperaturne glazure za nanošenje četkicom*

Zahvaljujući uspehu serije Normal Kolibri glazura, i izlazeći u susret potrebama kupaca; razvili smo novog člana serije Kolibri, grupu glazura Kolibri Plus. Već uobičajena upotreba za glaziranje i slikanje udobno se može izvoditi, ali se glazure ove grupe za nanošenje četkicom žare na temperaturi 1180-1220°C. I dalje smo zadržali osnovne karakteristike familije Kolibri; odnosno, da su na vodenoj bazi i bez štetnih materija.

(TDS: Tehnički list | SDS: Sigurnosni list)  
 Sigurnosni list daje usmerenje i upozorenje o rizicima koji mogu nastupiti na radnom mestu i u toku primene glazure. Osobine žarenog materijala se promene, tako o tome Sigurnosni list glazure ne sadrži informacije.

Naziv - Boja	Tip	Oblast žarenja (°C)	Pakovanje
Crvena	plus	1180 – 1220	250g
Narandžasto žuta	plus	1180 – 1220	250g
Transparentna	plus	1180 – 1220	250g
Bela	plus	1180 – 1220	250g
Žuta	plus	1180 – 1220	250g
Zelena	plusz	1180 – 1220	250g
Tirkizna	plus	1180 – 1220	250g
Plava	plus	1180 – 1220	250g
Lila	plus	1180 – 1220	250g
Bordo	plus	1180 – 1220	250g
Braon	plus	1180 – 1220	250g
Crna	plus	1180 – 1220	250g

### Ostale informacije o porodici Kolibri

- Svršishodno ih je pre upotrebe promešati. Četkice i alati mogu se čistiti vodom.
- Potrošnja materijala: izdašni su, što zavisi od načina upotrebe
- Skladištenje: na temperature između + 5 i + 40 °C
- Opasnost od požara: nije zapaljiv
- Garantni rok: 12 meseci, od datuma proizvodnje

## Uputstvo za upotrebu svakog člana porodice glazura Kolibri

### *Kod glaziranja*

U svakom slučaju otklonite prašinu i očistite keramiku koju želite glazirati. Prethodno dobro promešajte sadržaj posude. Nakon toga sa mekanom četkicom, ravnomerno nanesite željenu boju na površinu. Ukoliko debljina sloja nije ravnomerna, nakon žarenja možete dobiti površinu sa štriftama i/ili mrljama. Boju ne treba razblaživati, pošto je ona već podešena na optimalnu gustinu. Izuzetak od ovoga je kada se boja nanosi raspršivanjem, kada sa fabričkim dodatkom podesite željenu gustinu. Moguće je, da se za postizanje potrebne zasićenosti, boju treba naneti u više slojeva. U ovom slučaju, vodite računa o tome, da između operacija u odgovarajuće vreme nanosite novi sloj, bez kapanja. Nakon sušenja – kada nam se prsti prilikom blagog dodirivanja ne oboje – žarimo glazuru na propisanoj temperaturi. Važno je, da

keramički predmet u peći dobije svugde ravnomernu temperaturu. U slučaju uspešnog nanošenja i žarenja, dobijate ravnomerno zasićenu visokosjajnu površinu glazure.

### *Kod podglazurnog bojenja*

Slično, kao i kod glaziranja, i u ovom slučaju je važno prethodno čišćenje površine. Nanos treba da se vrši mekanom četkicom. Nakon sušenja, raspršivanjem – eventualno umakanjem – naneti providnu glazuru na keramiku; potom sledi žarenje, na temperaturi koja odgovara glazuri (vidi Tehnički list glazure). Ukoliko ne koristite od nas preporučene Ferro-ove glazure – kojima dobijate ravnomernu i vodenu čistu površinu – neizostavno je prethodno žarenje probe.

### *Kod nadglazurnog bojenja*

I u ovom slučaju je važno uklanjanje prašine i zamašćenosti sa keramičkog predmeta, da bi boja dobro prianjala na glaziranu površinu. Nakon sušenja može da sledi žarenje, na zadatoj temperaturi.

Boje Kolibri nisu štetne po zdravlje. Ne sadrže otrovne materijale, i nisu zapaljive. Ukoliko eventualno boja dospe u oko, isplaknite je sa obilnom količinom tekuće vode. Sigurnosni list glazure može se preuzeti sa sajta INTERKERAM Kft ([www.interkeram.hu](http://www.interkeram.hu)).

