

Vatrostalni lepak PROFIX - sa hidrauličnom vezom

Osobine i oblasti primene:

- Vatrostalni lepak sa hidrauličnom vezom
- Za lepljenje obloga na kamine i kaljeve peći; podjednako u slučaju načina gradnje sa vazдушnim zazorom i bez vazdušnog zazora
- Uslovno je primenljiv i za lepljenje sistema za promaju
- Unutar jako kratkog vremena dostiže veliku čvrstoću vezivanja, što omogućava racionalno vršenje rada

Način obrade - primene:

- Ceo sadržaj kutije pre upotrebe dobro promešajmo, a zaostali materijal odložimo bez vazduha
- Prilikom mešanja radimo isključivo sa pijacom vodom
- Pripremimo samo toliko mase, koliko u roku od 10 minuta možemo upotrebiti
- Prethodno kvašenje površina nije potrebno
- Površina za lepljenje treba da bude bez prašine
- Nemojmo upotrebiti već ostvrdnjeni materijal
- Vreme pre ugradnje i vreme vezivanja zavisi od okolne temperature i temperature tečnosti za mešanje (dodata pijaca voda)
- Do 600 °C ima se pun efekat lepljenja, a iznad toga se čvrstoća stalno smanjuje

Podaci o proizvodu:

Sirovinska baza:	glinično-cementni rastop, portlandcement, krečnjak		
Maksimalna temperatura upotrebe [°C]:	650		
Vrsta veze:	hidraulična		
Upotrebljivost/skladištenje:	6 meseci na suvom mestu, bez smrzavanja		
Voda za obradu/količina: [l/100 kg]:	pijaca voda, oko 25 litara		
Gustina u suvom stanju/potreba u materijalu [t/m ³]:	1,65		
Maksimalna veličina zrna [mm]:	1,25		
Vreme posle mešanja [minuta]:	15		
Vreme vezivanja [minuta]:	12		
	110 °C	600 °C	1000 °C
Trajna promena dužine:	0,2	0,8	0,8
Pritisna čvrstoća [N/mm ²]:	20,0	8,5	1,0

Stepen opasnosti: U smislu zakona o hemikalijama, nije opasna materija



PAŽNJA

Sadrži silikogene prašine

H-iskaz

H 332 Štetno je pri udisanju

P-iskaz

P 202 Pre upotrebe pročitati svako sigurnosno uputstvo i tumačiti

P 260 Prašina materijala ne sme se udisati

PRUŽANJE PRVE POMOĆI:

- Obilan unos vode
- Obratiti se lekaru

Proizvodi/Prometuje:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052
www.rath.hu
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

